


**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.	CODIGO : FTP-GC-09
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 1
	OSPINAOBRA	Pagina N° 2 de 2

1. DESCRIPCIÓN

Pintura base agua Tipo obra, elaborada con resinas vinílicas y Carbonatos de Calcio de fina granulometría, para acabados o repintes de superficies estucadas interiormente, de color blanco, acabado suave y terso al tacto, con poder cubriente.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viscosidad: 10000 -14000 cP, Brookfield RVTD aguja N° 5, 10 rpm.

Ciclos de Abrasión (Resistencia al lavado): 250 ciclos

Finura de dispersión en Hegman, mín.: 4

Tiempo de secamiento en hr máx.: al tacto: 1, para repintar: 4

3. USOS

Ideal para recubrir muros, paredes de interiores y cielorrasos estucados o repellados, el sustrato debe estar libre de polvo y suciedad.

4. APLICACIÓN


- La superficie a repintar o pintar debe cumplir con los requisitos de homogeneidad, limpieza, rugosidad lograda con papel de lija N° 220 o más finos, desprovista de polvo, manchas, grasa y humedad.
- Se puede diluir adicionando ¼ de galón de SOLUCIÓN P-28 o agua, a un galón de OSPINAOBRA, aplíquelo con brocha o rodillo, suavizando varias veces para que la pintura no quede texturada.
- Lave las herramientas de aplicación y las manos con abundante agua y jabón.

5. RECOMENDACIONES GENERALES

- Preparar primero la superficie, lavar el muro con agua y jabón, resanar con Estuco, lijar los resanes, desparcharlos y luego pintar el área a trabajar. No resanar con Yeso ya que es un producto receptor de agua y una vez

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	CIPRIANO OSPINA
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente producción	Gerente general
Junio 2015	Junio 2015	Junio 2015

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.	CODIGO : FTP-GC-09
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 1
	OSPINAOBRA	Pagina N° 2 de 2

aplicada cualquier pintura vinílica, al caerle agua, ésta se sopla o se desprende.

- Después de abierto el recipiente consumase en su totalidad.
- No se le debe adicionar ninguna otra sustancia diferente a la SOLUCIÓN P-28 o agua.
- Si la superficie se encuentra recién estucada, se recomienda dejar secar mínimo 24 horas para aplicar la pintura.
- Cuando utilice materiales de diferente lote haga estos cambios en esquinas o filos, la empresa no se responsabiliza de cambios de tonos cuando el material es aplicado de diferentes lotes.
- Los sobrantes de material por efectos del lavado de las herramientas y de la cubeta de trabajo, no deben botarse por los desagües, ocasiona taponamientos de cañerías y contaminación de las aguas residuales.

6. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en su envase original bien cerrado sin agregar solvente (agua), en lugar fresco, seco y bajo techo en arrumes de máximo 2 cubetas.

El OSPINAOBRA es un producto no tóxico, ni produce alergia al contacto. Utilizar implementos normales de protección para contacto prolongado.

7. PRESENTACION


Galón
2.5 Galones
Cubeta por 5 galones

8. RENDIMIENTO

Sobre estuco de pulimento 20 a 25 m² por galón a 3 manos.
En repinte sobre color diferente 15 a 20 m² por galón a 3 manos.
En repinte sobre color similar 25 a 35 m² por galón a 2 manos.

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	CIPRIANO OSPINA
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente producción	Gerente general
Junio 2015	Junio 2015	Junio 2015

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.	CODIGO : FTP-GC-09
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 1
	OSPINAOBRA	Pagina N° 2 de 2

OSPINA OBRAS es una marca registrada de Ospina & Asociados S.A.S. Para mayor conocimiento de la aplicación de nuestros productos, solicite asistencia técnica sin costo adicional llamando desde Cali al 8855335 y fuera de Cali a nuestra línea de atención al cliente 01 8000 5 11011, o visite nuestra página Web para mayor información www.ospinayasociadossas.com.

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	CIPRIANO OSPINA
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente producción	Gerente general
Junio 2015	Junio 2015	Junio 2015