


**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S	CODIGO : FTP-GC-35
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 2
	PINTURA MULTIOSPINA	Pagina N ° 1 de 2

1. DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica multicromática decorativa, base agua, elaborada con resinas acrílicas estirenadas, con múltiples opciones de mezclas conformadas con 2 o más tonos distintos, para acabados o repintes de superficies estucadas interiormente y para uso exterior, resistente al lavado, acabado texturizado al tacto, poder decorativo sobre un acabado final.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viscosidad: 6.000 – 10.000cP, Brookfield RVTD aguja N° 5, 10 rpm.

Densidad: 1.090g/cm³

Tiempo de secamiento en hr máx.: al tacto: 1, para repintar: 3

Color: Diversidad de mezclas según colores del catálogo Multiospina

3. USOS


Ideal para aplicar sobre base de pintura blanca, estuco de pulimento o relleno fino lijado. Se usa en muros, cielos, gradas, fachadas rústicas o lisas, placas de asbesto cemento, panel, patios, etc.

4. APLICACIÓN

- La superficie a pintar debe cumplir con los requisitos de homogeneidad, limpieza, rugosidad lograda con papel de lija N° 220 o más finos, desprovista de polvo, manchas, grasa y humedad.
- Se puede diluir el producto con agua, hasta lograr la fluidez necesaria para aplicar con pistola de alto volumen y baja presión.
- Para lograr una buena fluidez, se debe disolver un Galón de Pintura MULTIOSPINA con 1/4 de agua y se aplica con pistola de manera uniforme evitando que se formen manchas o vacíos en el acabado final. Se aplican tantas manos como se desee tupir de colores la superficie.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	CIPRIANO OSPINA
Coordinadora de Producción y Calidad	Gerente de producción	Gerente General
18 / 02 / 14	20 / 02 / 14	2014

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S	CODIGO : FTP-GC-35
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 2
	PINTURA MULTIOSPINA	Pagina N° 1 de 2

5. RECOMENDACIONES GENERALES

- Preparar primero la superficie, lavar el muro con agua y jabón, resanar con Estuco, lijar los resanes, despacharlos y luego pintar el área a trabajar. No resanar con Yeso por sus consecuencias posteriores.
- Después de abierto el recipiente puede durar de 4 a 5 días diluida.

6. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en su envase original bien cerrado sin agregar solvente (agua), en lugar fresco, seco y bajo techo en arrumes de máximo 4 galones.

Para diluir la pintura se puede adicionar agua. La Pintura MULTIOSPINA es un producto no tóxico, no produce alergia al contacto. Utilizar implementos normales de protección para contacto prolongado.

RECOMENDACIONES

La pared decorada con MULTIOSPINA se puede limpiar con jabón de tocador y una esponja húmeda. Limpiar con movimientos suaves.

7. PRESENTACION


- ¼ Galón
- Galón

8. RENDIMIENTO

- Aplicado sobre acabados con estuco de pulimento y relleno lijado, con aplicación a tres manos y disuelto con 2/4 de agua, rinde: de 15 a 20 m² por galón, a tres manos.
- En 1 sola mano, preparado de igual forma al anterior, rinde: de 25 a 30m² por galón.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	CIPRIANO OSPINA
Coordinadora de Producción y Calidad	Gerente de producción	Gerente General
18 / 02 / 14	20 / 02 / 14	2014

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S	CODIGO : FTP-GC-35
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 2
	PINTURA MULTIOSPINA	Pagina N ° 1 de 2

Multiospina es una marca registrada de Ospina & Asociados S.A.S. Para mayor conocimiento de la aplicación de nuestros productos, vea los videos didácticos, solicite asistencia técnica sin costo adicional llamando desde Cali al 8855335 y fuera de Cali a nuestra línea de atención al cliente 01 8000 511011, o visite nuestra página Web para mayor información www.ospinayasociados.com

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	CIPRIANO OSPINA
Coordinadora de Producción y Calidad	Gerente de producción	Gerente General
18 / 02 / 14	20 / 02 / 14	2014