	<b>OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.</b>	CODIGO : FTP-GC-44
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	VERSION: 4
	<b>OSPINALISTO</b>	N ° de Páginas: 3

## 1. DESCRIPCIÓN

El OSPINALISTO® es un material sólido para nivelar superficies, fabricado con base en polímeros redispersables y aditivos especiales para darle propiedades de manejabilidad, estabilidad, secado y resistencia. Proporciona un acabado liso.

## 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tiempo de secamiento producto interior: 5 a 10 minutos al tacto; para pintura 24 horas.

## 3. USOS

Como estuco en Pañetes o muro repellado, en ladrillo estructural, grafilado y tolete revitado, en bloque de concreto.

## 4. VENTAJAS

- Fácil de preparar y manejar.
- Reduce tiempos de ejecución en obras y por tanto mejora la economía.
- Da un perfecto acabado.

## 5. BENEFICIOS

- Producto de buena calidad a precio muy favorable.

## 6. RENDIMIENTOS

- Pañetes o muro repellado 1,5 a 2,5Kg/m<sup>2</sup>
- En ladrillo estructural, grafilado y tolete revitado 4 a 5 Kg/m<sup>2</sup>
- En bloque de arena y cemento 2,5 a 3,5 a Kg/m<sup>2</sup>


\*Rendimientos aproximados, pueden variar de acuerdo a nivelación del sustrato

## 7. APLICACIÓN

- Raspe o rasquetee el muro o superficie con una llana metálica, cepillo de alambre, con lija o con un platacho de madera al cual se le pega la lija a fin

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de Calidad	Gerente de Producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021

**COPIA  
CONTROLADA**

	<b>OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.</b>	CODIGO : FTP-GC-44
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	VERSION: 4
	<b>OSPINALISTO</b>	N ° de Páginas: 3

de limpiar la superficie a trabajar, para retirar material suelto o sustancias que impidan la adherencia del producto.

- Barra el área de aplicación y el lugar de trabajo.
- Acondicione el material con agua o SOLUCIÓN ACRÍLICA P-28® preferiblemente.
- Asegúrese de eliminar residuos de polvo o suciedad de la superficie
- Adicione 4 galones de agua por bulto, preparando por partes de aproximadamente  $\frac{1}{4}$  de agua por cada 5Kg de estuco. Mezcle hasta dar manejabilidad y eliminar grumos
- Aplique sobre la superficie seleccionada extendiéndolo para dar una capa de aproximadamente 1mm horizontal y vertical sucesivamente.
- Deje secar\*\* para dar la segunda y tercera mano.
- En la medida que el material vaya secando asiente el producto en cada capa aplicada con el fin de evitar escalariados y brozas que se van formando por la falta de uniformidad de las superficies y la aplicación. Si es posible entre capa y capa, lije la superficie a fin de eliminar brozas o resaltos dejados de la aplicación anterior o desperfectos de la superficie final de la última capa.
- Cuando el material vaya secando, asiente con la llana, humedeciéndola con una carpeta o trapo húmedo.
- Una vez terminado de aplicar el material y habiendo secado, pulir con lija de papel No. 180.

\*\*Tiempo de secado al tacto: 5 a 10 min (tiempo de aplicación entre capa y capa)

## 8. RECOMENDACIONES GENERALES

- Una vez destapado el producto, consumase en su totalidad.
- Es importante que el sustrato se encuentre seco.
- Si desea dar una mayor y mejor resistencia al producto mezcle  $\frac{1}{4}$  de Acrotex 101 en los 4 galones de agua.
- Los sobrantes de material por efectos del lavado de las herramientas y de la cubeta de trabajo, no deben botarse por los desagües, ocasiona taponamientos de cañerías y contaminación de las aguas residuales.

## 9. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Debe almacenarse en un lugar fresco y seco alejado 20 cm de las paredes, una vez mezclado con agua use en el menor tiempo posible.

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de Calidad	Gerente de Producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021

**COPIA  
CONTROLADA**

	<b>OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.</b>	CODIGO : FTP-GC-44
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	VERSION: 4
	<b>OSPINALISTO</b>	N ° de Páginas: 3

El OSPINALISTO® es un producto no tóxico, no produce alergia al contacto, por cuanto no contiene productos tóxicos.

## 10. PRESENTACION

El OSPINALISTO® se encuentra disponible en el mercado para su aplicación en Sacos de 12 y 25Kg.

Solicite asistencia técnica sin costo adicional llamando al 8855335 en Cali o visite nuestra página Web [www.ospinayasociados.com](http://www.ospinayasociados.com) para mayor información.

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de Calidad	Gerente de Producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021