

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S	CODIGO : FTP-GC-19
	FICHA TÉCNICA	VERSION: 3
	MULTIOSPINA	N ° de Páginas: 3

1. DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica multicromática decorativa, base agua, elaborada con resinas acrílicas estirenadas, con múltiples opciones de mezclas conformadas con 3 o más tonos distintos, para acabados o repintes de superficies lisas o rústicas para uso interior y exterior, resistente al lavado, acabado texturizado al tacto, poder decorativo sobre un acabado final.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viscosidad: 6.000 – 10.000cP, Brookfield RVTD aguja N° 5, 10 rpm.

Densidad: 1.090g/cm³

Tiempo de secamiento en hr máx.: al tacto: 1, para repintar: 3 horas

Color: Diversidad de mezclas de colores en el catálogo MULTIOSPINA®

3. USOS

Ideal para aplicar sobre base de pintura blanca (o el tono de su preferencia), Estuco Spack Pulimento®, Estuco Spack Relleno® Fino lijado o en superficies con acabados ligeramente rústicos como el que deja el Koraltex®. Se usa en muros, cielos, gradas, fachadas rústicas o lisas, placas de asbesto cemento, panel, patios, etc.

4. APLICACIÓN

- La superficie a pintar debe cumplir con los requisitos de homogeneidad, limpieza, rugosidad lograda con papel de lija N° 220 o más finos, desprovista de polvo, manchas, grasa y humedad.
- La pintura debe aplicarse con pistola de alto volumen y baja presión (HVLP: High Volume Low Pressure), de alta velocidad. Este tipo de pistolas hacen que se pinte más rápido, de manera más suave y uniforme, mejorando en gran medida la calidad de la pintura.
- Para lograr una óptima aplicación y fluidez, se debe disolver ¼ de Galón de Pintura MULTIOSPINA® con ¼ de galón de agua (Proporción 1:1).
- Aplicar con pistola de manera uniforme sobre la superficie, evitando que se formen manchas o vacíos en el acabado final, con una óptima inclinación y

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	JUAN CARLOS OSPINA	SERGIO SUAREZ MONROY
Directora de Producción	Director de Proyectos	Gerente General
Mayo 2023	Mayo 2023	Mayo 2023

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S	CODIGO : FTP-GC-19
	FICHA TÉCNICA	VERSION: 3
	MULTIOSPINA	N ° de Páginas: 3

distancia. Seguir una buena técnica de aplicación, permite lograr un excelente acabado decorativo.

- Se aplican tantas manos como se desee tupir de colores, la superficie. El rendimiento depende de qué tan oscuro se quiere ver el tono, por el número de manos que requiere.

5. RECOMENDACIONES GENERALES

- Preparar primero la superficie, lavar el muro con agua y jabón, resanar con Estuco Spack Pulimento®, lijar los resanes, despacharlos y luego pintar el área a trabajar. No resanar con Yeso por sus consecuencias posteriores.
- Después de abierto el recipiente consumase en su totalidad.
- No se le debe adicionar al producto, ninguna otra sustancia diferente a agua.
- La pared decorada con MULTIOSPINA® se puede limpiar con jabón de tocador y una esponja húmeda. Limpiar aplicando movimientos suaves.
- Si en el momento de la aplicación del producto, el clima es húmedo, el material debe dejarse secar por un tiempo mínimo de 36 horas luz día entre mano y mano.
- Si se prevén lluvias, no se debe aplicar el producto. Si ya se encuentra aplicada la pintura, se debe proteger la superficie, hasta su secado definitivo, por lo menos, por los 10 días posteriores a la aplicación, para evitar la aparición de fisuras o ampollamientos ya que el material absorbe la humedad.
- Cuando utilice materiales de diferente lote, haga estos cambios en esquinas o filos, la empresa no se responsabiliza de cambios de tonos cuando el material es aplicado de diferentes lotes.
- Los sobrantes de material por efectos del lavado de las herramientas y de la cubeta de trabajo, no deben botarse por los desagües, ocasiona taponamientos de cañerías y contaminación de las aguas residuales.

6. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El tiempo de almacenamiento es de máximo 1 mes en su envase original bien cerrado sin agregar solvente (agua), en lugar fresco, seco y bajo techo en arrumes de máximo 2 envases de ¼ galón.

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	JUAN CARLOS OSPINA	SERGIO SUAREZ MONROY
Directora de Producción	Director de Proyectos	Gerente General
Mayo 2023	Mayo 2023	Mayo 2023

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S	CODIGO : FTP-GC-19
	FICHA TÉCNICA	VERSION: 3
	MULTIOSPINA	N ° de Páginas: 3

Para diluir la pintura se debe adicionar agua. La Pintura MULTIOSPINA® es un producto no tóxico, no produce alergia al contacto. Utilizar implementos normales de protección para contacto prolongado.

7. PRESENTACION

La pintura MULTIOSPINA® se encuentra disponible en presentación de ¼ de Galón.

8. RENDIMIENTO

El rendimiento de la pintura Multiospina®, depende del número de capas que se apliquen para lograr el acabado deseado.

Rendimiento de ¼ de galón de Multiospina®	
No. de Capas	Rendimiento (m²)
2	15 – 18
5	10 – 13
9	5 – 8
13	2 – 3

MULTIOSPINA® es una marca registrada de Ospina & Asociados S.A.S. Para mayor conocimiento de la aplicación, solicite asistencia técnica sin costo adicional llamando desde Cali al (+57) 310 4253622 o al 8855335, o visite nuestra página Web para mayor información www.ospinayasociados.com.

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	JUAN CARLOS OSPINA	SERGIO SUAREZ MONROY
Directora de Producción	Director de Proyectos	Gerente General
Mayo 2023	Mayo 2023	Mayo 2023