


**COPIA  
CONTROLADA**

	<b>OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S</b>	CODIGO : FTP-GC-05
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	VERSION : 4
	<b>PINTURA OSPINA COLOR'S</b>	Nº de Páginas: 3

## 1. DESCRIPCIÓN

Pintura al agua tipo emulsión, Tipo I, elaborada con resinas acrílicas estirenadas y plásticas, carbonatos precipitados, granulometrías superiores a 400 mesh, para acabados o repintes de superficies estucadas al interior y para uso en exteriores, resistente al lavado, de variados colores, acabado suave y terso al tacto, gran poder cubriente.

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viscosidad: 8000 -14000 cP, Brookfield RVTD aguja N° 5, 10 rpm.

Finura de dispersión en Hegman, mín: 4

Tiempo de secamiento en hr máx.: al tacto: 1, para repintar: 4

Color: Diversidad de tonos según catalogo Ospinacolor's®

Ospinacolor's® cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC 1335, de acuerdo a los parámetros de la resolución 1154, de Junio 22 de 2016.

### PINTURA AL AGUA TIPO EMUSIÓN TIPO I

Remoción de Manchas o Lavabilidad	≥ 80%
Resistencia a la Abrasión	≥ 400 ciclos
Poder Cubriente	≥ 96%

### PINTURA AL AGUA TIPO EMULSIÓN TIPO I - TONOS OSCUROS


Remoción de Manchas o Lavabilidad	≥ 80%
Resistencia a la Abrasión	≥ 400 ciclos
Poder Cubriente	NA

## 3. USOS

Ideal para superficies lisas. Para uso interior y exterior.

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021

**COPIA  
CONTROLADA**

	<b>OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S</b>	CODIGO : FTP-GC-05
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	VERSION : 4
	<b>PINTURA OSPINA COLOR'S</b>	Nº de Páginas: 3

#### 4. APLICACIÓN


- La superficie a repintar o pintar debe cumplir con los requisitos de homogeneidad, limpieza, rugosidad lograda con papel de lija N° 220 o más finos, desprovista de polvo, manchas, grasa y humedad.
- Barra muy bien el área de aplicación y el lugar de trabajo.
- Se puede diluir el producto, con Agua o Solución Acrílica P-28®, hasta lograr brochabilidad, aplíquelo con rodillo, brocha o pistola.
- Para repintes del mismo color, se debe disolver un Galón de Pintura OSPINA COLOR'S® con 2/4 de Agua o SOLUCIÓN ACRÍLICA P-28® y se aplica con brocha o rodillo, suavizando varias veces para que la pintura no quede texturada.
- Para pintar tonos diferentes se recomienda disolver 1 gal de pintura OSPINACOLOR'S® con ¼ de agua o Solución Acrílica P-28®.

#### 5. RECOMENDACIONES GENERALES

- Preparar primero la superficie, lavar el muro con agua y jabón, resanar con Estuco Spack Pulimento®, lijar los resanes, despacharlos y luego pintar el área a trabajar. No resanar con yeso ya que es un producto receptor de agua y una vez aplicada cualquier pintura vinílica, al caerle agua, esta se sopla o se desprende.
- Después de abierto el recipiente consumase en su totalidad.
- No se le debe adicionar ninguna otra sustancia diferente a agua o SOLUCIÓN ACRÍLICA P-28®.
- Si la superficie se encuentra recién estucada, se recomienda dejar secar mínimo 24 horas para aplicar la pintura.
- Cuando utilice materiales de diferente lote haga estos cambios en esquinas o filos, la empresa no se responsabiliza de cambios de tonos cuando el material es aplicado de diferentes lotes.
- Los sobrantes de material por efectos del lavado de las herramientas y de la cubeta de trabajo, no deben botarse por los desagües, ocasiona taponamientos de cañerías y contaminación de las aguas residuales.
- Para mantenimiento y limpieza de la pintura ya aplicada en superficie: Limpie suciedades y demás con una esponja limpia y húmeda, frotando suavemente

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021

**COPIA  
CONTROLADA**

	<b>OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S</b>	CODIGO : FTP-GC-05
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	VERSION : 4
	<b>PINTURA OSPINA COLOR'S</b>	Nº de Páginas: 3

sobre la mancha de polvo o suciedad. Si la mancha es muy persistente, puede frotar con agua tibia y un poco de jabón líquido de pH neutro.

## 6. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en su envase original bien cerrado sin agregar solvente (agua), en lugar fresco, seco y bajo techo en arrumes de máximo 2 cubetas.

La Pintura OSPINA COLOR'S® es un producto no tóxico, no produce alergia al contacto. Utilizar implementos normales de protección para contacto prolongado.

## 7. PRESENTACION

OSPINACOLOR'S® se encuentra disponible en el mercado, en presentaciones de ¼ Galón, 1 galón, 2.5 Galones, Cubeta por 5 galones y Tambor por 10 cubetas

## 8. RENDIMIENTO

- Aplicado sobre acabados con Estuco Spack Relleno® y Estuco Spack Pulimento®, lijados con aplicación a tres manos y disuelto al 1:1 con Solución Acrílica P-28®, rinde: 30m<sup>2</sup> por galón. Preparado al 1:1 con agua, rinde 25 m<sup>2</sup> por galón.
- En repintes sobre tonos similares al color a aplicar a tres manos, preparado al 2:1 (2 partes de pintura por 1 de agua) rinde: 25m<sup>2</sup> por galón.
- Sobre superficies de tonos oscuros tres manos para cubrir complemente, preparado al 2:1 rinde: 20 m<sup>2</sup> por galón.

OSPINACOLOR'S® es una marca registrada de Ospina & Asociados S.A.S. Para mayor conocimiento de la aplicación de nuestros productos, solicite asistencia técnica sin costo adicional llamando desde Cali al 8855335, o visite nuestra página Web para mayor información [www.ospinayasociados.com](http://www.ospinayasociados.com).

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021