


**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S	CODIGO : FTP-GC-46
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 4
	ARGAMAOSPINA DE LLENADO	N ° de Páginas: 3

1. DESCRIPCIÓN

El ARGAMAOSPINA DE LLENADO® es un estuco de relleno grueso en polvo para uso interior de fácil preparación. De granulometrías de 40 a 100 mesh, con aditivos, acelerantes de secado y químicos secos para dar resistencia, secado y manejabilidad; proporcionando un acabado parejo.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tiempo de secamiento: 5-10 minutos (tiempo de aplicación entre capa y capa).
Se puede aplicar OSPINALISTO® para dar un acabado final completamente liso y esperar 24 horas para aplicar pintura.

3. USOS

Producto ideal para usar sobre ladrillo común y estructural, bloques de hormigón, placas de concreto, cielo raso, sobre repello.

4. VENTAJAS

- Fácil de preparar y manejar.
- Reduce tiempos de ejecución en obras y por tanto mejora la economía.
- Rellena dando un perfecto acabado.

5. BENEFICIOS


- Producto de buena calidad a precio muy favorable.

6. APLICACIÓN

- Raspe o rasquetee el muro o superficie con una llana metálica, cepillo de alambre, con lija o con un platacho de madera al cual se le pega la lija a fin de limpiar la superficie a trabajar, para retirar material suelto o sustancias que impidan la adherencia del producto.
- Barra el área de aplicación y el lugar de trabajo.
- Acondicione el material con agua o SOLUCIÓN ACRÍLICA P-28® preferiblemente.

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de Calidad	Gerente de Producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S	CODIGO : FTP-GC-46
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 4
	ARGAMAOSPINA DE LLENADO	N ° de Páginas: 3

- Asegúrese de eliminar residuos de polvo o suciedad de la superficie.
- Adicionar 4 galones de agua por bulto de 25Kg, preparando por partes de ¼ de agua por cada 5Kg de estuco, mezclando hasta dar manejabilidad.
- Aplique sobre la superficie seleccionada extendiéndolo de manera horizontal y vertical para dar una capa hasta de 1½ cm. Dejar secar 10 minutos para una segunda y tercera mano con el mismo espesor.
- Deje secar** para dar la segunda y tercera mano.
- En la medida que el material vaya secando asiente el producto en cada capa aplicada con el fin de evitar escalerados y brozas que se van formando por la falta de uniformidad de las superficies y la aplicación. Si es posible entre capa y capa, lije la superficie a fin de eliminar brozas o resaltos dejados de la aplicación anterior o desperfectos de la superficie final de la última capa.
- Cuando el material vaya secando, asiente con la llana, humedeciéndola con una carpeta o trapo húmedo.

**Tiempo de secado al tacto: 5 a 10 min (tiempo de aplicación entre capa y capa)

7. RECOMENDACIONES GENERALES

- Una vez destapado el producto, consumase en su totalidad.
- Es importante que el sustrato se encuentre seco.
- Si desea dar una mayor resistencia al producto, mezcle ¼ de ACROTEX 101 en 4 galones de agua.
- Los sobrantes de material por efectos del lavado de las herramientas y de la cubeta de trabajo, no deben botarse por los desagües, ocasiona taponamientos de cañerías y contaminación de las aguas residuales.

6. ALMACENAMIENTO Y MANEJO


Se debe almacenar en lugar fresco y seco, alejado 20 cm de las paredes. Una vez mezclado con agua se debe usar en el menor tiempo posible. El ARGAMAOSPINA DE LLENADO® es un productos no tóxico, no produce alergia al contacto.

7. PRESENTACION

- Sacos de 25Kg

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de Calidad	Gerente de Producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S	CODIGO : FTP-GC-46
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 4
	ARGAMAOSPINA DE LLENADO	N ° de Páginas: 3

8. RENDIMIENTO

El ARGAMAOPSINA DE LLENADO® puede rendir de 9 a 14 Kg/m², con codal sobre ladrillo estructural. El rendimiento depende del tipo y nivel de superficie.

ARGAMAOSPINA DE LLENADO® son marca registrada de Ospina & Asociados S.A.S. Para mayor conocimiento de la aplicación de nuestros productos, solicite asistencia técnica sin costo adicional llamando desde Cali al 8855335 o visite nuestra página Web para mayor información www.ospinayasociados.com.

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de Calidad	Gerente de Producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021