

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.	CODIGO : FTP-GC-36
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 3
	ACRILCIELO	Nº de Páginas: 3

1. DESCRIPCIÓN

Pintura al agua tipo emulsión Tipo III, no lavable, elaborada con resinas vinil-acrílicas y Carbonato de Calcio de fina granulometría, para acabados o repintes de cielorrasos, acabado suave y terso al tacto, con buen poder cubriente.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viscosidad: 10000 -14000 cP, Brookfield RVTD aguja N° 5, 10 rpm.

Finura de dispersión en Hegman, mín.: 4

Tiempo de secamiento en hr máx.: al tacto: 1, para repintar: 4

ACRILCIELO® cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC 1335, de acuerdo a los parámetros de la resolución 1154 de Junio 22 de 2016.

PINTURA AL AGUA TIPO EMULSIÓN TIPO III

Remoción de Manchas o Lavabilidad	NA
Resistencia a la Abrasión	NA
Poder Cubriente	≥ 97%

3. USOS

Ideal para recubrir cielorrasos, el sustrato debe estar libre de polvo y suciedad.

4. APLICACIÓN

- La superficie a repintar o pintar debe cumplir con los requisitos de homogeneidad, limpieza, rugosidad lograda con papel de lija N° 220 o más finos, desprovista de polvo, manchas, grasa y humedad.
- Barra muy bien el área de aplicación y el lugar de trabajo.
- Se puede diluir adicionando ¼ de galón de SOLUCIÓN ACRÍLICA P-28® o agua, a un galón de ACRILCIELO®, aplíquelo con brocha o rodillo, suavizando varias veces para que la pintura no quede texturada.
- Dejar secar como mínimo 4 horas para dar una segunda mano.

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.	CODIGO : FTP-GC-36
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 3
	ACRILCIELO	Nº de Páginas: 3

5. RECOMENDACIONES GENERALES

- Preparar primero la superficie, lavando con agua y jabón, resanar con Estuco, lijar los resanes, despacharlos y luego pintar. No resanar con Yeso ya que es un producto receptor de agua y una vez aplicada cualquier pintura vinílica, al caerle agua, esta se sopla o se desprende.
- Después de abierto el recipiente, consumase en su totalidad.
- No se le debe adicionar ninguna otra sustancia diferente a la SOLUCIÓN ACRÍLICA P-28® o agua.
- Si la superficie se encuentra recién estucada, se recomienda dejar secar mínimo 24 horas para aplicar la pintura.
- Cuando utilice materiales de diferente lote, haga estos cambios en esquinas o filos, la empresa no se responsabiliza de cambios de tonos cuando el material es aplicado de diferentes lotes.
- Lavar los equipos, brochas, rodillos etc., con agua limpia y jabón, inmediatamente después de utilizarlos.
- Los sobrantes de material por efectos del lavado de las herramientas y de la cubeta de trabajo, no deben botarse por los desagües, ocasiona taponamientos de cañerías y contaminación de las aguas residuales.

6. RENDIMIENTO

Sobre Estuco Spack Pulimento® rinde de 20 a 25 m² por galón a 3 manos.
En repinte sobre color similar, rinde 20 m² por galón a 2 manos.

7. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en su envase original bien cerrado sin agregar solvente (agua), en lugar fresco, seco y bajo techo en arrumes de máximo 2 cubetas.

El ACRILCIELO® es un producto no tóxico, ni produce alergia al contacto. Utilizar implementos normales de protección para contacto prolongado.

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.	CODIGO : FTP-GC-36
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 3
	ACRILCIELO	Nº de Páginas: 3

8. PRESENTACION

El ACRILCIELO®, se encuentra disponible en el mercado en presentación de Galón, 2.5 Galones y Cubeta por 5 galones.

ACRILCIELO® es una marca registrada de Ospina & Asociados S.A.S. Para mayor conocimiento de la aplicación de nuestros productos, solicite asistencia técnica sin costo adicional llamando desde Cali al 8855335 o visite nuestra página Web para mayor información www.ospinayasociados.com.

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021